

A6061P・A7075P 切り板

A6061Pは、強度と耐食性に優れた熱処理合金です。
A7075Pは、アルミ合金中、最高レベルの強度をもつ熱処理合金です。





Delivery
出荷日

1※ 日目発送

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日
目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業
日扱いとなります。平日12時以降の
ご注文は翌営業日扱いとなります。

型式例

材質記号 - 管理記号 板厚 - A(長さ) - B(幅) - T(板厚)
A6061P - KQ 10 - 100 - 100 - 10



A6061P

■板厚

T	公差	質別記号	T	公差	質別記号
3	±0.18	T6	50	±1.3	T651
4	±0.35		55	±1.5	
5			60	±1.9	
8	±0.5	65			
10	±0.7	70	±2.8		
12	±0.8	80			
15		90			
20		100			
25	±0.9	110	±2.8		
30	±1	120			
35		130			
40	±1.1	150			
45	±1.3	-	-	-	

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
3~8	15~1250	15~2000	0~+2
10~150	15~1525		

A7075P

■板厚

T	公差	質別記号	T	公差	質別記号
8.5	0~+0.82	T651	41	0~+1.58	T651
10	±0.7		46	0~+1.68	
10.5	0~+1.48		50	±1.3	
12	±0.8		51	0~+1.8	
12.5	0~+1.48		56	0~+1.92	
15	±0.8		60	±1.9	
15.5	0~+1.48		61	0~+2.14	
20	±0.8		70		
20.5	0~+1.64		71		
25	±0.9		80	±2.8	
25.5	0~+1.74		81	0~+2.3	
30	±1		90	±2.8	
30.5	0~+1.86		100		
35	±1		120		
35.5	0~+1.96		130		
40	±1.1		150		

■サイズ範囲

T	B	A	AB寸公差
	指定1mm単位		
8.5 10.5 12.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 41 46 51 56 71 81	15~1250	15~2000	0~+2
10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 61 70 80 90 100 120 130 150	15~1525		



自慢のサイズラインナップ!
欲しいサイズを1個～、在庫削減にご活用ください。